



# wilckens



Farben sind unsere Welt

## ROSTSCHUTZPRIMER

matt  
für innen und außen  
hoher Rostschutz  
gut überarbeitbar  
hervorragender Korrosionsschutz



<p><b>Beschreibung</b> Haftvermittelnde Spezial-Kunstharz-Grundierung für den Innen- und Außenbereich. Hochwertiger, schnelltrocknender, hoch widerstandsfähiger schadstoffarmer Korrosionsschutz mit hervorragender Haftung.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden griffest: nach ca. 8 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> ---</p> <p><b>Wetterbeständigkeit:</b> Sehr gut im System!</p> <p><b>Verträglichkeit:</b> Die Farbtöne rotbraun und grau sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b> EU-Grenzwert für Rostschutzprimer (Kat.A/i ) 500 g/l (2010). Rostschutzprimer enthält max. 499 g/l VOC.</p> <p><b>WGK:</b> 2</p> <p><b>GISBAU-Code:</b> M-GP 02</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> geeignet als Grundierung für alle Eisen- und Stahluntergründe wie Zäune, Gitter, Geländer, Türen sowie Kleiseisenteile.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostet.</p> <p><b>1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li><li>1 - 2 mal grundieren mit Rostschutzprimer</li><li>1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack</li></ol> <p><b>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li><li>1 mal grundieren mit Rostschutzprimer</li><li>1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack</li></ol>	<p><b>Gefahrenhinweise:</b> Flüchtigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Sicherheitshinweise:</b> Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 12 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b> Terpentinersatz, verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen</p> <p><b>Werkzeug:</b> Pinsel mit Naturborsten, Rolle</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p><b>Farbtöne</b> Grau ; Rotbraun</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>