

TERRASSEN-ÖL

für alle Hart- und Weichhölzer
 licht- und wetterbeständig
 Lebensdauer des Holzes wird verlängert
 hoher UV-Schutz (außer Farblos)
 für den Außenbereich

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Geruchsmilder, leicht zu verarbeitender hochwirksamer Langzeitschutz für alle einheimischen und tropischen Holzarten im Außenbereich. Das Produkt betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes, schützt und konserviert das Holz, ist licht- und wetterbeständig sowie UV-stabil.

Lichtbeständigkeit:
 sehr gut (außer Farblos)

Wetterbeständigkeit:
 gut

Verträglichkeit:
 Alle Farbtöne untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Verwendungszweck:

Zum Schutz und zur Konservierung von Terrassenholzbohlen, wie z. B. Lärche, Douglasie, Fichte, Teak, Bangkirai, Massaranduba etc.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, fett- und wachsfrei, sowie trag-, saug- und haftfähig sein (nach VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, vergrautes/verwittertes Holz, Moose und Algen restlos entfernen/abschleifen. Nach Reinigung mit Holzentgrauer mindestens 2 Tage Trocknungszeit einhalten.

Druckimprägnierte Hölzer benötigen vor der Erstbehandlung eine Abwitterungszeit im Freien von mindestens 2 - 3 Monaten. Danach gut reinigen, z. B. mit einem Hochdruckreiniger, danach mindestens 3 - 4 Tage trocknen lassen.

Dunkle Importhölzer benötigen vor der Erstbehandlung eine Abwitterungszeit von mindestens 4 - 8 Wochen. Wenn eine möglichst gleichmäßige Farbgebung erzielt werden soll, mit Verdünnung abwischen und gut trocknen lassen.

Harzreiche Hölzer mit Universalverdünnung säubern. Danach gut trocknen lassen.

Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Die Farbwirkung wird von der Farbe des Holzes mitbestimmt. Bei der Verarbeitung von mehreren Gebinden auf Chargengleichheit achten. Verarbeitungstemperatur: mind. +8°C / max. +25°C. Vor Gebrauch gut aufrühren, auch während der Verarbeitung und nach Arbeitspausen.

Verarbeitung

Das Produkt unverdünnt mit einem Flachpinsel oder einem weichen, fusselfreien Tuch 2-mal gleichmäßig und dünn in Holzmaserichtung nass-in-nass in Abständen von 15 - 30 Minuten gut in das Holz einarbeiten. Bei besonders trockenem oder porösem Holz, 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeiten einhalten und leicht zwischenschleifen. Stehendes Wasser vermeiden. Nach dem letzten Anstrich muss nach ca. 30 - 60 Minuten das überschüssige Material mit einem sauberen trockenem Tuch/Pinsel entfernt werden, ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben. Holzflächen regelmäßig auf Schadstellen untersuchen. Die Auffrischung und Nachbehandlung sollte je nach Optik mindestens 1 x jährlich erfolgen.

Bitte beachten:

Nicht in unmittelbarer Gewässernähe verwenden. Benetzte Textilien (z. B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen.

Ergiebigkeit:
 ca. 9 - 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: unverdünnt verarbeiten

Werkzeug: weiches, fusselfreies Tuch; Flachpinsel

Reinigung der Werkzeuge:
 sofort nach Gebrauch mit Farbverdünnung oder Reinigungsbenzin. Getrocknetes Öl kann nur noch mit Farbenferner abgelöst werden.

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Die Trocknungszeit beträgt 24 - 48 Stunden.

Die Trocknung kann je nach Holzart variieren. Terrassen aus harten Importhölzern vor der Benutzung besonders gut durchtrocknen lassen.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:
 Alkydharz, Öle, Eisenoxide, Siliciumdioxid, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:
 Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie.

WGK: 1

GISBAU-Code: HSL17

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:
 laut aktueller Farbtonliste